

<<公路工程标准规范汇编全书>>

图书基本信息

书名：<<公路工程标准规范汇编全书>>

13位ISBN编号：9787114089299

10位ISBN编号：7114089295

出版时间：2011-4

出版时间：人民交通出版社

作者：人民交通出版社 编

页数：107

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公路工程标准规范汇编全书>>

内容概要

《公路工程标准规范汇编全书》分九卷对现行公路工程类行业标准、规范、规程进行了汇编，并对上述图书出版过程中的疏漏予以校正。

本书为《公路工程标准规范汇编全书》之试验检测卷，汇编了《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG

E30—2005）、《公路土工试验规程》（JTG E40—2007）、《公路工程岩石试验规程》（JTG

E41—2005）、《公路工程集料试验规程》（JTG E42—2005）、《公路工程土工合成材料试验规程》

（JTG

E50—2006）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51—2009）、《公路路基路面现场

测试规程》（JTG

E60—2008）等七部现行公路工程行业标准，以便于相关公路工程技术人员查用。

<<公路工程标准规范汇编全书>>

书籍目录

- 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30—2005）
- 《公路土工试验规程》（JTG E40—2007）
- 《公路工程岩石试验规程》（JTG E41—2005）
- 《公路工程集料试验规程》（JTG E42—2005）
- 《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50—2006）
- 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51—2009）
- 《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60—2008）

章节摘录

4.2 成型前将试模擦净，模板与底座的接触面应涂黄油，紧密装配，防止漏浆，内壁均匀刷上一薄层机油。

4.3 试件的灰砂比为1：2.5，硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥的水灰比为0.44；火山灰水泥、粉煤灰水泥为0.46。

每一试样需成型3块试件，分别搅拌成型。

每成型1块试件应称水泥400g，标准砂1000g。

4.4 将水加入锅中，再加入水泥，把锅放在固定架上。

然后立即开动机器，低速搅拌30s后，在第二个30s开始的同时均匀将砂子加入。

当各级砂是分装时，应从最粗粒级开始依次加入。

停拌90s，在停拌中的第一个15s内用胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中。

在高速下继续搅拌60s。

在各个阶段时间误差应在 ± 1 s内。

4.5 在胶砂搅拌的同时，将试模及模套卡紧在振动台台面中心位置，并将拌和好的全部胶砂均匀地装入试模内，开动振动台，约10s时，开始用小刀插划胶砂，横划14次，竖划14次，另外在试件四角分别用小刀插10次，整个插捣工作在90s内完成。

插划胶砂方法如图T0510-3所示。

振动 $120\text{s} \pm 5\text{s}$ 后自动停机。

<<公路工程标准规范汇编全书>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>